

Ficha Técnica de Produto – Piso Real Uniclic

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros requeridos pela Norma	Resultados					
Espessura do Painel			9,2mm					
Largura do Painel			101,6 mm					
Comprimento do Painel			1220mm					
Top Layer (mm)			0,60mm					
Painéis por embalagem			20 Unidades					
m2 por embalagem			2,479 m2					
Nº embalagens/Paleta			40 Embalagens					
m2 por Paleta			99,20 m2					
Tipo de junta			Uniclic					
Peso/Embalagem			19,12 Kg					
Garantia		Uso Doméstico	10 anos					
Composição	Contraplacado formado na "alma" por 5 lamina de madeira contraventada(Veneer desenrolado) e uma lamina(veneer fatiado) como camada de madeira nobre							
Tipos de Madeira	Amendoim	Jatobá	Anegri	Timborana	Muiracatiara	Cabreúva		
O padrão técnico utilizado bem como as tolerâncias das medidas, estão de acordo com as normas da:								
"AMERICAN NATIONAL STANDARD for ENGINEERED WOOD FLOORING"								
Hardwood Plywood & Veneer Association (HPVA), aprovadas pelo American National Standards Institute								
ANSI - Estados Unidos da América - Testes realizados pelo Instituto Politécnico da Virgínia - Estados Unidos da América								
Tolerâncias Dimensionais		Espessura						+ - 0,2mm
		Largura						+ 0,2 / -0,1mm
		Comprimento						+0 / -10mm
		Diferenças de espessura entre dois painéis						< =0,3mm
		Folga Máxima na junta Longitudinal						<= 0,5mm
		Esquadria						0,2mm por 50mm
		Curvatura Longitudinal						0,18mm por 300mm
Acabamento	São utilizadas 9 camadas de verniz Acrílico de cura ultravioleta contendo 20% de Oxido de Alumínio							
	"UV Cured Finish" com brilho 40 - 5/ +0 Gloss							
Aderência	ASTM D 3359			>= 4B				5B
Resistência ao risco				>= 350				410
Resistência ao corte	ASTM D 5178			>= 1,0				1,25
Resistência ao peso				>= 4,0				4
Teste de Brilho	ASTM 523			40				39
Rugosidade	JIS B 0601			< = 1,15(Ra)				1,1
Resistência ao desgaste	NEMA LD 3			>= 500 Ciclos				560
Resistência ao Impacto	30 cm	ASTM D 2394 (esfera 530g)		<= 24				15
	90 cm			<=50				28
	180 cm			<=120				47
		A PISO REAL, utiliza madeiras de reservas próprias, com abate sustentado, bem como madeiras importadas de áreas reflorestadas						