

### Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	<b>NORDSTAR</b> <u>Hardwood Flooring</u> <b><u>Almonda</u></b>				
<b>Dimensões (mm)</b>	<b>1200 × 200 mm</b>				
<b>Espessuras Totais (mm)</b>	<b>10 mm</b>		<b>3 Lamelas</b>		
<b>Espessuras Madeira Nobre Top Layer (mm)</b>	<b>2 mm</b>				
<b>Madeiras</b>	<b>Hévea</b>				
<b>Construção das Placas</b>	Tolerâncias DIN 280 secção 5 (FERTIGPARKETT) Tolerâncias Top Layer e Contraplacado (Plywood) ± 0,2 mm				
<b>Processo de Corte Toros</b>	Listado "Sliced Cut" (CORTE EM FATIAS)				
<b>Critérios de Selecção</b>	Sem Borne ou Nós Pequena Variação de cor permitida *				
<b>Grau de Secagem</b>	± 10 % M.C. ( ± 2% )				
<b>Acabamento</b>	5 camadas de verniz acrílico UV (BONAKEMI) Dosagem 65 gr./m <sup>2</sup> (25 % de Brilho)				
<b>Teste de Desgaste</b>	<b>Teste nº</b>	<b>CS10</b> ABRASION (mg)	<b>CS10</b> ABRASION (mg)	<b>S42</b> ABRASION (mg)	<b>S42</b> ABRASION (mg)
	<b>1</b>	33	32	83	28
<b>UNIVERSIDADE DE HAMBURGO</b>	<b>2</b>	27	22	63	41
<b>CS10 – Test with stone, 1000 revolution with weight of 500 gr.</b> <b>S42 – Test with emery paper 42, 1000 revolution with weight of 500 gr.</b>					
<b>Produto com Certificado de Qualidade <u>ISO 9002</u></b>					

**\*A madeira é um produto natural, sujeita a variações de tonalidade e de veios, variações estas que fazem dela um produto único.**