

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	NORDSTAR <i>Hardwood Flooring</i> <u>Mondego</u>				
Dimensões (mm)	1800 × 200 mm				
Espessuras Totais (mm)	14 mm		3 Lamelas		
Espessuras Madeira Nobre Top Layer (mm)	2 mm				
Madeiras	Doussie		Merbau		
Construção das Placas	Tolerâncias DIN 280 secção 5 (FERTIGPARKETT) Tolerâncias Top Layer e Contraplacado (Plywood) ± 0,2 mm				
Processo de Corte Toros	Listado "Sliced Cut" (CORTE EM FATIAS)				
CrITÉrios de Selecção	Sem Borne ou Nós Pequena Variação de cor permitida *				
Grau de Secagem	± 10 % M.C. (± 2%)				
Acabamento	5 camadas de verniz acrílico UV (BONAKEMI) Dosagem 65 gr./m ² (25 % de Brilho)				
Teste de Desgaste UNIVERSIDADE DE HAMBURGO	Teste nº	CS10 ABRASION (mg)	CS10 ABRASION (mg)	S42 ABRASION (mg)	S42 ABRASION (mg)
	1	33	32	83	28
	2	27	22	63	41
CS10 – Test with stone, 1000 revolution with weight of 500 gr. S42 – Test with emery paper 42, 1000 revolution with weight of 500 gr.					
Produto com Certificado de Qualidade <u>ISO 9002</u>					

***A madeira é um produto natural, sujeita a variações de tonalidade e de veios, variações estas que fazem dela um produto único.**