

### Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS	<b>NORDSTAR</b> <u>Hardwood Flooring</u> <b><u>Tejo</u></b>				
Dimensões (mm)	1800 × 200 mm				
Espessuras Totais (mm)	10 mm		3 Lamelas		
Espessuras Madeira Nobre Top Layer (mm)	2 mm				
Madeiras	Merbau				
Construção das Placas	Tolerâncias DIN 280 secção 5 (FERTIGPARKETT) Tolerâncias Top Layer e Contraplacado (Plywood) ± 0,2 mm				
Processo de Corte Toros	Listado "Sliced Cut" (CORTE EM FATIAS)				
CrITÉrios de Selecção	Sem Borne ou Nós Pequena Variação de cor permitida *				
Grau de Secagem	± 10 % M.C. ( ± 2% )				
Acabamento	5 camadas de verniz acrílico UV (BONAKEMI) Dosagem 65 gr./m <sup>2</sup> (25 % de Brilho)				
Teste de Desgaste UNIVERSIDADE DE HAMBURGO	Teste nº	<b>CS10</b> ABRASION (mg)	<b>CS10</b> ABRASION (mg)	<b>S42</b> ABRASION (mg)	<b>S42</b> ABRASION (mg)
	1	33	32	83	28
	2	27	22	63	41
<b>CS10 – Test with stone, 1000 revolution with weight of 500 gr.</b> <b>S42 – Test with emery paper 42, 1000 revolution with weight of 500 gr.</b>					
<b>Produto com Certificado de Qualidade <u>ISO 9002</u></b>					

\*A madeira é um produto natural, sujeita a variações de tonalidade e de veios, variações estas que fazem dela um produto único.