

Ficha Técnica de Produto – Quick Step Laminado Exquisa

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros	Valores Requeridos	Resultados
Espessura do Painel		EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552	com bisel quatro faces	8 mm
Dimensões do Painel				1220x408 mm
Painéis por embalagem				2 Und.
m ² por embalagem				1,0000 m ²
Tipo de junta				Uniclic
Classe de Uso	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555	* alguns medodos do teste não são totalmente aplicáveis	Classe 21, 22, 23 & 31, 32*
CE	EN 14041	EXQ1556, EXQ1557		Classe 21, 22, 23 & 31, 32
PEFC				rótulo PEFC
EPD (declaração ambiental do produto)	ISSO 14025			por pedido
Garantia		Uso Doméstico	Condições da Garantia na embalagem	25 anos
		Uso Comercial		5 anos
		Salpico		Sim
Resistência ao Desgaste - Taber	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555		* camada superior classe 32
Classe de abrasão	EN 13329	EXQ1556, EXQ1557		≥ 4000
		EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555		* camada superior classe AC4
Taxa de inchamento	EN 13329	EXQ1556, EXQ1557		AC4
Aspecto Geral após Instalação	EN 13329	Após 24h imersão – 20C ^o	18 %	10 %
		Diferenças de espessuras nos topos	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Folga na Junta	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		Curvatura Longitudinal	côncavo ≤ 0,50% convexo ≤ 1,00%	côncavo ≤ 0,50% convexo ≤ 1,00%
Resistência ao Impacto	EN 13329	Curvatura Transversal	côncavo ≤ 0,15% convexo ≤ 0,20%	côncavo ≤ 0,15% convexo ≤ 0,20%
Resistência ao risco	EN 438-2, 25		IC2	IC2
Resistência a manchas	EN 438-2, 25		Carga ≥ 3,0 N	5,0 N
		Grupo 1,2	Classe 5	Classe 5
Oxidação	EN 13329	Grupo 3	Classe 4	Classe 5
		Ref. Azul	Classe 6	>6
Teste Cigarro	EN 13329		Classe 4	Classe 5
Puncoamento Dinâmico com Pé de Móvel	EN 424	Pé 0,1 mm/32 kg		Sem alteração
		Pé 3 mm/100 Kg		Sem alteração
		Pé 2 mm/100 Kg		Sem alteração
Teste Cadeira de Castor	EN 438-2, 30	25000 Ciclos	Tipo W (EN 12529)	Sem alteração
Estabilidade Dimensional	ISO 24339	Varição longitudinal e transversal		≤ 0,10%
Anti-estático	EN 14041	Carga de electricidade Estática no Corpo Humano, Temperatura ambiente 23°C e 25% de Humidade Relativa do Ar.		≤ 2,0kV
Resistência ao escorregamento	EN 13893			DS
Emissões de formaldeído	EN 717			E1 < 0,025 ppm
Resistência Térmica	ISO 8302			0,055 m ² .°K/W
Aquecimento piso radiante		c/ underlay apropriado	Solicitar Informações	OK
Redução Sonora ao Impacto	ISO 712/2	3mm PE Uniclic	Δ Lw = 18 dB	ΔLw = 18 dB
Classificação ao Fogo	EN 14041			C _{fl} -S ₁

Edição 03/2013 V 1.0

Nota: Estão excluídas as características da superfície de desgaste, numa zona de 5 mm ao longo da junta

Importador Exclusivo para Portugal: